

# 生地品質検査報告書

色牢度	試験項目		試験方法	生地	1 CD100	2 CD110	3 CD550	4 CD7	5 CD38	6 CD101	7 CD102	8 CD770	
	堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4	4	4	4	4	4
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			湿潤	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4	2-3		
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き		大丸法 I 法	汚染										

色牢度	試験項目		試験方法	生地	9 CD6	10 CD8	11 CD103	12 CD104	13 CD105	14 CD30	15 CD32	16 CD84	
	堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4	4以上	4以上	4	4	4	4
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	(3)	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			湿潤	(1-2)	4-5	4	4-5	4-5	4-5	3-4	3-4		
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き		大丸法 I 法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	品名	1/38 CEDRE セドル 品番 SE0024 色数 36点
依頼書記載混用率(%)	綿	52
	ポリエステル	25
	麻	23
試験機関名	一般財団法人 <b>メンケン品質検査協会</b> 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2024年3月19日	
発行	2024年4月3日	
処理	報告書No. TO-2402438-1-1/3	
	受付	担当 確認
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考 ( )は基準未達  
 依頼者指定項目

1 スノーホワイト	2 オフホワイト	3 エクルベージュ	4 ライトベージュ	5 プラチナ	6 Mグレー	7 Dグレー	8 Dチャコール
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MEI
9 ブラック	10 レモン	11 レモンイエロー	12 ダンテリオン	13 ヒビッドオレンジ	14 ペールブルー	15 ターコイズ	16 シアン
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MEI

試(東)様式 TO-5-4-1

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

# 生地品質検査報告書

色牢度	試験項目		試験方法	生地	17 CD82	18 CD97	19 CD106	20 CD98	21 CD107	22 CD78	23 CD34	24 CD71	
	堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4	4	3-4	4	4	4	4	4
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
水(級)		JIS L 0846	湿潤	3-4	2-3	4-5	3	2-3	3-4	4-5	4-5		
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き		大丸法 I 法	汚染										


色牢度	試験項目		試験方法	生地	25 CD76	26 CD74	27 CD47	28 CD108	29 CD109	30 CD50	31 CD111	32 CD94	
	堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4	4	4	4	4	4	4
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
水(級)		JIS L 0846	湿潤	4-5	4-5	3-4	4-5	4-5	2-3	4-5	3		
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き		大丸法 I 法	汚染										

備考

依頼者指定項目

17 ブルー	18 ディープブルー	19 ミントグリーン	20 マラカイト	21 ビリジアン	22 DE-ブラック	23 ミルキーピーチ	24 ラファイ
25 ライム	26 オリーブ	27 カーキ	28 パールピンク	29 ライラック	30 ナスコン	31 ライトピンク	32 マゼンタ

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	品名	1/38 CEDRE セドル 品番 SE0024 色数 36点
依頼書記載混用率(%)	綿	52
	ポリエステル	25
	麻	23
試験機関名	一般財団法人 <b>メンケン品質検査協会</b> 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2024年3月19日	
発行	2024年4月3日 報告書No. TO-2402438-1-2/3	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	



※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

# 生地品質検査報告書

試験項目	試験方法	生地	33 CD95	34 CD35	35 CD15	36 CD33	37	38	39	40
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4	4	4	4			
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5			
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5			
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5			
	汗(級)	JIS L 0848	酸	4-5	4-5	4-5	4-5			
			アルカリ	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚染	4	4-5	3-4	4-5	4-5	4-5	
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5			
			湿潤	3	3	3-4	2-3			
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
		汚染	4-5	4	4-5	4	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
色泣き	大丸法I法	汚染								

試験項目	試験方法	生地	41	42	43	44	45	46	47	48	
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色								
			汚染								
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色								
			汚染								
			液汚染								
	汗(級)	JIS L 0848	酸								
			アルカリ								
			汚染								
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥								
			湿潤								
水(級)	JIS L 0846	変退色									
		汚染									
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色									
		汚染									
		液汚染									
色泣き	大丸法I法	汚染									

備考

依頼者指定項目

生地見本	33 ホビーレット	34 レット	35 コケチャ	36 ネット	37	38	39	40
	41	42	43	44	45	46	47	48

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	品名	1/38 CEDRE セドル 品番 SE0024 色数 36点
依頼書記載混用率(%)	綿 52 ポリエステル 25 麻 23	
試験機関名	一般財団法人 <b>メンケン品質検査協会</b> 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2024年3月19日	
発行	2024年4月3日 報告書No. TO-2402438-1-3/3	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

試(東)様式 TO-5-4-1