

生地品質検査報告書

色牢度	試験項目		試験方法	生地	1 LSY000	2 LSY120	3 LSY550	4 LSY555	5 LSY050	6 LSY702	7 LSY610	8 LSY999
	堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4	3-4	4	3-4	4	4
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			湿潤	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3	(2)	
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き		大丸法 I 法	汚染									

色牢度	試験項目		試験方法	生地	9 LSY100	10 LSY708	11 LSY704	12 LSY723	13 LSY300	14 LSY705	15 LSY709	16 LSY200
	堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4	4	4	(3-4)	3-4	4	3-4
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4		
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き		大丸法 I 法	汚染									

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	品名	LOSEY+e ロージー+e 品番 SL0035 色数 32点
依頼書記載混用率(%)	コットン 68 ポリエステル 32	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2025年1月24日	
発行	2025年2月7日 報告書No. TO-2500638-1-1/2	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考 ()は基準未達
 依頼者指定項目

1 ホワイト	2 オフホワイト	3 ベージュ	4 サントベージュ	5 Lグレー	6 ミドルグレー	7 チャコール	8 ブラック
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
9 レモン	10 イロ	11 ミステイク	12 ライラック	13 ピンク	14 ネオンピンク	15 ライム	16 グリーン
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

色牢度	試験項目		試験方法	生地	17 LSY150	18 LSY711	19 LSY450	20 LSY460	21 LSY722	22 LSY600	23 LSY350	24 LSY360	
	堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	3-4	4	4	4	4	4	4以上	4
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			湿潤	4-5	4-5	4-5	3-4	4-5	4-5	3-4	2-3		
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
			ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汚染	4-5	4-5	4-5		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
色泣き		大丸法 I 法	汚染										

備考

生地見本	依頼者指定項目							
	17 アイスグリーン	18 ミント	19 ターコイズ	20 マリン	21 ペールブルー	22 シルバー	23 ブルー	24 ターケブル
	25 ライトオレンジ	26 ホッピーレッド	27 カーマイン	28 レッド	29 マスタート	30 ブラウン	31 カーキ	32 ネイビー

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	品名	LOSEY+e ロージー+e 品番 SL0035 色数 32点
依頼書記載混用率(%)	コットン 68 ポリエステル 32	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2025年1月24日	
発行	2025年2月7日 報告書No. TO-2500638-1-2/2	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

処理			
----	--	--	--