

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

試験項目	試験方法	生地	1	2	3	4	5	6	7	8	
耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上								
		汚染	4-5								
洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	汚染	4-5	4-5							
		液汚染	4-5								
		変退色	4-5								
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5							
			汚染	4-5	4-5						
		アルカリ	変退色	4-5							
			汚染	4-5	4-5						
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4								
		湿潤	(2)								
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5								
		汚染	4-5	4-5							
ドライ クリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5								
		汚染	4								
		液汚染	4-5								
ドライ法 (ハークロエチレン)	JIS L 1096 J-1法 タンブル乾燥	ウェール	-1.2								
		コース	-1.9								
ドライ法 (石油系)	JIS L 1096 J-2法 タンブル乾燥	ウェール	-1.8								
		コース	-3.2								

備考 ()は基準未達

依頼者指定項目

生地見本	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	李
	品名	1/15.6 MALIA 品番 YS0366 色数 1点
依頼書記載混用率(%)	アルパカ	52
	ナイロン	36
	羊毛	12
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2024年5月31日	
発行	2024年6月4日 報告書No. TO-2405065-①	
処理	受付	岩崎
	担当	山本
	確認	佐藤
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

