

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

※Z17blackは堅牢度を取り直しましたので別紙を参照ください



色	堅牢度	試験項目		試験方法		生地	1 Z01	2 Z423	3 Z424	4 Z425	5 Z426	6 Z59	7 Z12	8 Z17	
		耐光 (級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4	4以上	4以上	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
色	堅牢度	洗濯 (級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色	堅牢度	汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
					汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色	堅牢度	摩擦 (級)	JIS L 0849 II形	乾燥	5	4-5	4-5	3-4	(2-3)	(2-3)	(2-3)	(2-3)	(2-3)		
				湿潤	5	4	3	4	3	3	3	2-3			
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色	堅牢度	水 (級)	JIS L 0846	汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色	堅牢度	ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 B-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色	堅牢度	色泣き	大丸法 I 法	汚染											

納入先	会社名		
	ブランド名		
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)	
	担当者	大久保	
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531	
	品名	1/15.6 MALIA マリア 品番 YS0366 色数 64点	
依頼書記載混用率 (%)	アルパカ	52	
	ナイロン	36	
	毛	12	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183		
受付	2020年12月3日		
発行	2020年12月24日 報告書No. TO-2009844-①		
処理	受付	担当	確認
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布		

備考 ()は基準未達

生地見本	依頼者指定項目							
	1 オフシロ	2 Sグレー	3 Lグレー	4 Mグレー	5 チャコール	6 シャトーブルー	7 ネイビー	8 ブラック
	9 ベージュ	10 フォクロース	11 グレージュ	12 セビア	13 キャメル	14 Dキャメル	15 Mブラウン	16 Dブラウン

生地品質検査報告書



色	堅牢度	試験項目		試験方法		生地		4 Z88	18 Z08	19 Z26	20 Z06	21 Z07	22 Z89	23 Z90	24 Z11	
		耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4	3-4	3-4	3-4	4	(3-4)	(3-4)	4				
色	堅牢度	洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色	堅牢度	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色	堅牢度	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4		
				湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	4-5	4-5	4-5	4			
				水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色	堅牢度	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5			
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4			
色	堅牢度	色泣き	大丸法 I 法	汚染												

納入先	会社名		
	ブランド名		
納入者	会社名	丸安毛糸(株)	
	担当者	大久保	
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531	
	品名	1/15.6 MALIA マリア 品番 YS0366 色数 64点	
依頼書記載混用率(%)	アルパカ	52	
	ナイロン	36	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183		
	受付	2020年12月3日	
発行	2020年12月24日		
	報告書No. TO-2009844-②		
処理	受付	担当	確認
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布		

備考 ()は基準未達

依頼者指定項目

17 パール	18 シェルピンク	19 ローズ	20 ビビットピンク	21 ルビー	22 ラベンダー	23 フェーシャ	24 マゼンタ
25 イエロー	26 サフラン	27 ゴールド	28 カーキ	29 ライトオレンジ	30 Dオレンジ	31 アカチャ	32 ウィンテージワイン

生地品質検査報告書



色	堅牢度	試験項目		試験方法	生地	33 Z91	34 Z71	35 Z72	36 Z117B	37 Z118B	38 Z119B	39 Z42	40 Z120B
		耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4	(3-4)	4	(3-4)	4	(3-4)	4	4以上	4以上
洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4	3-4	(3)		
		湿潤	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4	3				
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き	大丸法I法	汚染											

色	堅牢度	試験項目		試験方法	生地	41 Z82	42 Z16	43 Z40	44 Z115B	45 Z41	46 Z83	47 Z57	48 Z112B
		耐光(級)	JIS L 0842	変退色	3	4	4	4以上	4	4以上	4	4以上	4
洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	(3)	
		湿潤	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	3			
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法I法	汚染											

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/15.6 MALIA マリア 品番 YS0366 色数 64点
依頼書記載混用率(%)	アルパカ	52
	ナイロン	36
	毛	12
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2020年12月3日	
発行	2020年12月24日	
	報告書No. TO-2009844-③	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考 ()は基準未達

生地見本	依頼者指定項目							
	33 シルバー	34 ターコイズ	35 シーブルー	36 ヒヤシンス	37 ナールトブルー	38 サルビアブルー	39 ヒュアブルー	40 Dブルー
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
	41 ミント	42 エメラルド	43 ダークシアン	44 フォグブルー	45 ブルー	46 スカイブルー	47 Dターコイズ	48 ティール
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN

生地品質検査報告書



色	堅牢度	試験項目		試験方法		生地		49 Z79	50 Z53	51 Z63	52 Z74	53 Z75	54 Z77	55 Z60	56 Z62	
		耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4	4以上	4	4以上	4	4以上	4	4以上	4	4以上	4
色	堅牢度	洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色	堅牢度	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色	堅牢度	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色	堅牢度	水(級)	JIS L 0846	アルカリ	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	3-4	4	3-4	
					湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	3	4	4	4
色	堅牢度	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色	堅牢度	色泣き	大丸法I法	アルカリ	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	
					汚染											

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/15.6 MALIA マリア 品番 YS0366 色数 64点
依頼書記載混用率(%)	アルパカ	52
	ナイロン	36
	毛	12
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2020年12月3日	
発行	2020年12月24日	
	報告書No. TO-2009844-④	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考 ()は基準未達

依頼者指定項目

49 シロン	50 シロングリーン	51 グリーン	52 キミドリ	53 マラカイト	54 ヒリヤード	55 Dグリーン	56 ディープグリーン
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
57 クリーム	58 スキン	59 オレンジ	60 トマト	61 レッド	62 ビビッドパープル	63 Dパープル	64 マルベリー
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN