

生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	1 DKS000	2 DKS15	3 DKS33	4 DKS12	5 DKS32	6 DKS21	7 DKS500	8 DKS999				
	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4	4以上	3	4以上	(3-4)	4以上	4以上				
	洗濯(級)	A-2号	JIS L 0844	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
				汚 染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	(2-3)	4-5	4-5				
	汗(級)	0848	JIS L 酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
				汚 染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚 染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	摩擦(級)	II 形	JIS L 0849	乾 燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	(2)	4-5	(3-4)				
				湿 潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	(2)	2-3	2-3				
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5					
		汚 染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライ クリーニング (級)	A-1 法	JIS L 0860	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
			汚 染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	(2)	4-5	4-5					
色泣き(級)	大丸法 I 法	液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	(2)	4-5	4-5						
		汚 染	5	5	5	4-5	(4)	(2)	(4)	(2-3)						


染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	9	10	11	12	13	14	15	16
	耐光(級)		JIS L 0842	変退色								
	洗濯(級)	A-2号	JIS L 0844	変退色								
				汚 染								
				液汚染								
	汗(級)	0848	JIS L 酸 アルカリ	変退色								
				汚 染								
				変退色								
	摩擦(級)	II 形	JIS L 0849	乾 燥								
				湿 潤								
水(級)	JIS L 0846	変退色										
		汚 染										
ドライ クリーニング (級)	A-1 法	JIS L 0860	変退色									
			汚 染									
色泣き(級)	大丸法 I 法	液汚染										
		汚 染										

備考

()は基準未達

依頼者指定項目							
1 オホワイト	2 ライラック	3 ラベンダーグレー	4 ミント	5 レモンイエロー	6 レッド	7 ネイビー	8 ブラック
9	10	11	12	13	14	15	16

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	品名	1/58 HERVE DEKNIT エルベデニット
		品番 AY0658 色数 8点
依頼書記載混用率(%)		綿 50 ナイロン 50
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2025年4月4日	
発行	2025年4月10日 報告書No. TO-2502691-①	
処理	受付	担当
	服部	山本
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	



試(東)様式 TO-5-4-1