

# 生地品質検査報告書

| 染色堅牢度 | 試験項目                 |  | 試験方法               | 生地   | 1 PSE07  | 2 PSE09  | 3 PSE225 | 4 PSE22   | 5 PSE23   | 6 PSE216  | 7 PSE13   | 8 PSE12  |
|-------|----------------------|--|--------------------|------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|       | 耐光(級)                |  | JIS L 0842         | 変退色  | 4以上      | 4以上      | 4以上      | 4以上       | 4         | 4以上       | 4以上       | 4以上      |
|       | 洗濯(級)                |  | JIS L 0844<br>A-2号 | 変退色  | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5      |
|       |                      |  |                    | 汚染   | 5 5      | 4-5 4-5  | 4-5 4-5  | 4-5 4-5   | 4-5 4-5   | 4-5 4-5   | 4-5 4-5   | 4-5 4-5  |
|       | 汗(級)                 |  | JIS L<br>0848      | 酸    | 変退色      | 4-5      | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5      |
|       |                      |  |                    | アルカリ | 汚染       | 5 5      | 4-5 4-5  | 4-5 4-5   | 4-5 4-5   | 4-5 4-5   | 4-5 4-5   | 4-5 4-5  |
|       | 摩擦(級)                |  | JIS L 0849<br>II形  | 乾燥   | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5      |
|       |                      |  |                    | 湿潤   | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5      |
|       | 水(級)                 |  | JIS L 0846         | 変退色  | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5      |
|       |                      |  |                    | 汚染   | 5 5      | 4-5 4-5  | 4-5 4-5  | 4-5 4-5   | 4-5 4-5   | 4-5 4-5   | 4-5 4-5   | 4-5 4-5  |
|       | ドライ<br>クリーニング<br>(級) |  | JIS L 0860<br>A-1法 | 変退色  | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5      |
|       |                      |  |                    | 汚染   | 5        | 4-5      | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5      |
|       | 色泣き(級)               |  | 大丸法 I 法            | 液汚染  | 5        | 4-5      | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5      |
|       |                      |  |                    | 汚染   | 5        | 5        | 5        | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 5        |
|       |                      |  |                    |      | 9 PSE212 | 10 PSE42 | 11 PSE25 | 12 PSE206 | 13 PSE220 | 14 PSE208 | 15 PSE209 | 16 PSE27 |
|       | 耐光(級)                |  | JIS L 0842         | 変退色  | 4以上      | 4以上      | 4以上      | 4以上       | 4以上       | 4以上       | 4以上       | 4以上      |
|       | 洗濯(級)                |  | JIS L 0844<br>A-2号 | 変退色  | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5      |
|       |                      |  |                    | 汚染   | 4-5 4-5  | 4-5 4-5  | 4-5 4-5  | 4-5 4-5   | 4-5 4-5   | 4-5 4-5   | 4-5 4-5   | 4-5 4-5  |
|       | 汗(級)                 |  | JIS L<br>0848      | 酸    | 変退色      | 4-5      | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5      |
|       |                      |  |                    | アルカリ | 汚染       | 4-5 4-5  | 4-5 4-5  | 4-5 4-5   | 4-5 4-5   | 4-5 4-5   | 4-5 4-5   | 4-5 4-5  |
|       | 摩擦(級)                |  | JIS L 0849<br>II形  | 乾燥   | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5      |
|       |                      |  |                    | 湿潤   | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5      |
|       | 水(級)                 |  | JIS L 0846         | 変退色  | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5      |
|       |                      |  |                    | 汚染   | 4-5 4-5  | 4-5 4-5  | 4-5 4-5  | 4-5 4-5   | 4-5 4-5   | 4-5 4-5   | 4-5 4-5   | 4-5 4-5  |
|       | ドライ<br>クリーニング<br>(級) |  | JIS L 0860<br>A-1法 | 変退色  | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5      |
|       |                      |  |                    | 汚染   | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5      |
|       | 色泣き(級)               |  | 大丸法 I 法            | 液汚染  | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5      |
|       |                      |  |                    | 汚染   | 5        | 5        | 5        | 5         | 5         | 5         | 4-5       | 5        |

|             |                                                                                                      |                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 納入先         | 会社名                                                                                                  |                                                    |
|             | ブランド名                                                                                                |                                                    |
| 納入者         | 会社名                                                                                                  | 丸安毛糸 (株)                                           |
|             | 担当者                                                                                                  | 大久保                                                |
|             | 品名                                                                                                   | 1/60 Proof PLUS ECO<br>stretch-F0<br>ブループラスエコストレッチ |
|             | 品番                                                                                                   | PQ0025                                             |
|             |                                                                                                      | 色数 43点                                             |
| 依頼書記載混用率(%) |                                                                                                      | ポリエステル 100                                         |
| 試験機関名       | 一般財団法人<br>メンケン品質検査協会<br>東京試験センター<br>〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5<br>TEL 03-3943-3174<br>FAX 03-3943-3183 |                                                    |
| 受付          | 2025年3月27日                                                                                           |                                                    |
| 発行          | 2025年4月16日<br>報告書No. TO-2502444-1-1/3                                                                |                                                    |
| 処理          | 受付                                                                                                   | 担当                                                 |
| 添付白布        | 綿・ナイロン・多織交織布                                                                                         | 確認                                                 |

| 備考         |         |            |           |            |              |            |         |
|------------|---------|------------|-----------|------------|--------------|------------|---------|
| 依頼者指定項目    |         |            |           |            |              |            |         |
| 1 ホワイト     | 2 プラチナ  | 3 アッシュグリーン | 4 シルバー    | 5 グレージュ    | 6 ダークグレー     | 7 チャコール    | 8 カーキ   |
| 9 イエローベージュ | 10 ベージュ | 11 レモン     | 12 ダンテリオン | 13 ライトオレンジ | 14 パッションオレンジ | 15 ダークオレンジ | 16 キャメル |

試(東)様式 TO-5-4-1



# 生地品質検査報告書

| 染色堅牢度 | 試験項目         |                    | 試験方法               | 生地  | 17 PSE218 | 18 PSE214 | 19 PSE30 | 20 PSE33 | 21 PSE201 | 22 PSE223 | 23 PSE31 | 24 PSE32 |     |
|-------|--------------|--------------------|--------------------|-----|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----|
|       | 耐光(級)        |                    | JIS L 0842         | 変退色 | 4以上       | 4以上       | 3-4      | 4        | 4以上       | 4以上       | 4        | 4以上      |     |
|       | 洗濯(級)        | JIS L 0844<br>A-2号 | 変退色                | 4-5 | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5      |     |
|       |              |                    | 汚染                 | 4-5 | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5      |     |
|       |              |                    | 液汚染                | 4-5 | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5      |     |
|       | 汗(級)         | JIS L 0848         | 酸                  | 変退色 | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5      |     |
|       |              |                    | アルカリ               | 汚染  | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5      | 4-5 |
|       |              |                    |                    | 液汚染 | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5      | 4-5 |
|       | 摩擦(級)        |                    | JIS L 0849<br>Ⅱ形   | 乾燥  | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5      |     |
|       | 湿潤           |                    |                    |     | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5      |     |
| 水(級)  |              | JIS L 0846         | 変退色                | 4-5 | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5      |     |
| 汚染    |              |                    |                    | 4-5 | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5      |     |
| 染色堅牢度 | ドライクリーニング(級) |                    | JIS L 0860<br>A-1法 | 変退色 | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5      |     |
|       | 色泣き(級)       |                    | 大丸法Ⅰ法              | 汚染  | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5      |     |
|       |              |                    |                    | 液汚染 | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5      |     |
|       |              |                    |                    | 汚染  | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5      |     |
|       |              |                    |                    |     |           |           |          |          |           |           |          |          |     |
|       |              |                    |                    |     |           |           |          |          |           |           |          |          |     |
|       |              |                    |                    |     |           |           |          |          |           |           |          |          |     |
|       |              |                    |                    |     |           |           |          |          |           |           |          |          |     |
|       |              |                    |                    |     |           |           |          |          |           |           |          |          |     |
|       |              |                    |                    |     |           |           |          |          |           |           |          |          |     |


| 染色堅牢度 | 試験項目         |                    | 試験方法               | 生地  | 25 PSE227 | 26 PSE39 | 27 PSE221 | 28 PSE222 | 29 PSE37 | 30 PSE203 | 31 PSE210 | 32 PSE205 |     |
|-------|--------------|--------------------|--------------------|-----|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|       | 耐光(級)        |                    | JIS L 0842         | 変退色 | 4以上       | 4以上      | 4以上       | 4以上       | 4以上      | 4以上       | 4以上       | 4以上       |     |
|       | 洗濯(級)        | JIS L 0844<br>A-2号 | 変退色                | 4-5 | 4-5       | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       |     |
|       |              |                    | 汚染                 | 4-5 | 4-5       | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       |     |
|       |              |                    | 液汚染                | 4-5 | 4-5       | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       |     |
|       | 汗(級)         | JIS L 0848         | 酸                  | 変退色 | 4-5       | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       |     |
|       |              |                    | アルカリ               | 汚染  | 4-5       | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5 |
|       |              |                    |                    | 液汚染 | 4-5       | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       | 4-5 |
|       | 摩擦(級)        |                    | JIS L 0849<br>Ⅱ形   | 乾燥  | 4-5       | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       |     |
|       | 湿潤           |                    |                    |     | 4-5       | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       |     |
| 水(級)  |              | JIS L 0846         | 変退色                | 4-5 | 4-5       | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       |     |
| 汚染    |              |                    |                    | 4-5 | 4-5       | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       |     |
| 染色堅牢度 | ドライクリーニング(級) |                    | JIS L 0860<br>A-1法 | 変退色 | 4-5       | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       |     |
|       | 色泣き(級)       |                    | 大丸法Ⅰ法              | 汚染  | 4-5       | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       |     |
|       |              |                    |                    | 液汚染 | 4-5       | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       |     |
|       |              |                    |                    | 汚染  | 4-5       | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5      | 4-5       | 4-5       | 4-5       |     |
|       |              |                    |                    |     |           |          |           |           |          |           |           |           |     |
|       |              |                    |                    |     |           |          |           |           |          |           |           |           |     |
|       |              |                    |                    |     |           |          |           |           |          |           |           |           |     |
|       |              |                    |                    |     |           |          |           |           |          |           |           |           |     |
|       |              |                    |                    |     |           |          |           |           |          |           |           |           |     |
|       |              |                    |                    |     |           |          |           |           |          |           |           |           |     |

備考

依頼者指定項目

|    |         |    |        |    |        |    |        |    |       |    |        |    |      |    |        |
|----|---------|----|--------|----|--------|----|--------|----|-------|----|--------|----|------|----|--------|
| 17 | タークブラウン | 18 | ライトミント | 19 | ミント    | 20 | ティール   | 21 | ピーコック | 22 | LGグリーン | 23 | グリーン | 24 | フォレスト  |
| 25 | ヒリジアン   | 26 | トマト    | 27 | ダークレッド | 28 | ライトピンク | 29 | ピンク   | 30 | ライラック  | 31 | パンジー | 32 | ライトブルー |

|             |                                                                                                      |                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 納入先         | 会社名                                                                                                  |                                                    |
|             | ブランド名                                                                                                |                                                    |
| 納入者         | 会社名                                                                                                  | 丸安毛糸(株)                                            |
|             | 担当者                                                                                                  | 大久保                                                |
|             | 品名                                                                                                   | 1/60 Proof PLUS ECO<br>stretch-F0<br>ブルーフラスエコストレッチ |
|             |                                                                                                      | PQ0025                                             |
| 依頼書記載混用率(%) |                                                                                                      | ホリエステル 100                                         |
| 試験機関名       | 一般財団法人<br>メンケン品質検査協会<br>東京試験センター<br>〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5<br>TEL 03-3943-3174<br>FAX 03-3943-3183 |                                                    |
|             | 受付                                                                                                   |                                                    |
| 発行          | 2025年3月27日                                                                                           |                                                    |
|             | 2025年4月16日<br>報告書No. TO-2502444-1-2/3                                                                |                                                    |
| 処理          | 受付                                                                                                   | 担当                                                 |
|             | 確認                                                                                                   |                                                    |
| 添付白布        |                                                                                                      | 綿・ナイロン・多織交織布                                       |





# 生地品質検査報告書

[illegible]

備考

( )は基準未達

依賴者指定項目

|      |        |          |        |           |        |          |        |      |        |           |        |           |        |           |        |       |
|------|--------|----------|--------|-----------|--------|----------|--------|------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------|
| 生地見本 | 33     | オーシャンブルー | 34     | ロイヤルブルー   | 35     | ナイトブルー   | 36     | ネイビー | 37     | Ｂイエロー(蛍光) | 38     | スプラント(蛍光) | 39     | Ｂグリーン(蛍光) | 40     | ターコイズ |
|      | MENKEN |          | MENKEN |           | MENKEN |          | MENKEN |      | MENKEN |           | MENKEN |           | MENKEN |           | MENKEN |       |
|      | 41     | アクア      | 42     | ３オレンジ(蛍光) | 43     | Ｂピンク(蛍光) | 44     |      | 45     |           | 46     |           | 47     |           | 48     |       |
|      | MENKEN |          | MENKEN |           | MENKEN |          | MENKEN |      |        |           |        |           |        |           |        |       |

|             |                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 納入先         | 会社名                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                       |  |
|             | ブランド名                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |  |
| 納入者         | 会社名                                                                                                                        | 丸安毛糸 (株)                                                                              |                                                                                       |  |
|             | 担当者                                                                                                                        | 大久保                                                                                   |                                                                                       |  |
|             | 品 名                                                                                                                        | 1/60 Proof PLUS ECO<br>stretch-F0<br>プルーフプラスエコストレッチ                                   |                                                                                       |  |
|             |                                                                                                                            | 品 番                                                                                   | PQ0025                                                                                |  |
|             |                                                                                                                            | 色数                                                                                    | 43点                                                                                   |  |
| 依頼書記載混用率(%) |                                                                                                                            | ポリエステル 100                                                                            |                                                                                       |  |
| 試験機関名       | 一般財団法人<br><b>メンケン品質検査協会</b><br>東京試験センター<br><small>〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5</small><br>TEL 03-3943-3174<br>FAX 03-3943-3183 |                                                                                       |                                                                                       |  |
| 受 付         | 2025年3月27日                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |  |
| 発 行         | 2025年4月16日                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |  |
| 処 理         | 報告書No. TO-2502444-1-3/3                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |  |
|             | 受 付                                                                                                                        | 担 当                                                                                   | 確 認                                                                                   |  |
|             |                                       |  |  |  |
| 添付白布        | 綿・ナイロン・多織交織布                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |  |

試(東)様式 TO-5-4-1