本試験結果はご提出の試料に対するものであって、
荷口を代表するものではありません。

# 品　質　検　査　報　告　書

| 検査結果 | 項　目 | 試験方法＼試料No. | | 1.PCE07 WHITE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | はっ水度(級) | JIS-L-1092 ｽﾌﾟﾚｰ法 | | 4*/4*/4* | | | | | |
| | はっ水度(級) | JIS-L-1092 ｽﾌﾟﾚｰ法 洗濯後 | 洗濯3回後 | 3*/3*/3* | | | | | |
| | | | 洗濯5回後 | 3*/3*/3* | | | | | |
| | | | 洗濯10回後 | 3*/3*/3* | | | | | |
| | | | 洗濯15回後 | 3*/3*/3* | | | | | |
| | | | 洗濯20回後 | 3*/3*/3* | | | | | |
| | はっ水度(級) | JIS-L-1092 ｽﾌﾟﾚｰ法 ﾄﾞﾗｲ後 | | 4*/4*/4* | | | | | |

備考:
<はっ水度>洗濯処理：JIS L 1092 6.2.1 c) 吊
<はっ水度>ﾄﾞﾗｲ処理：JIS L 1092.6.2.2 b) 4) 3回繰り返し
*組織の間隙から裏面への漏れ現象が認められる

| | | |
|---|---|---|
| 納入先 | 会社名 | |
| | 地区・MD | |
| | 分類コード | |
| | 商品コード | |
| 納入者 | 納入者ｺｰﾄﾞ | |
| | 会社名 | 丸安毛糸株式会社 |
| | 所在地 | 東京都墨田区両国３－２１－５<br>(TEL) 0336335561 |
| | 担当者 | 李 |
| 品名・品番 | Proof PLUS ECO ALPHA (16G-3P PLAIN STITCH/天竺)<br>色数 1 | |
| 添付白布 | | |
| 判定 | 適用 規格 | ―――― |
| | 製品 検査 | ―――― |
| | 生地 検査 | ―――― |

一般財団法人
ボーケン品質評価機構
東京試験センター

| | |
|---|---|
| 発行担当者 | 中嶋 |
| 発行責任者 | 中村 |

| | | |
|---|---|---|
| 受付 | 2024年 4月30日 | No. 30124003550-1 (完) |
| 発行 | 2024年 5月16日 | |

本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。　公印のない報告書は正式なものではありません。