

生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目		試験方法		生地		1 CAP110S	2 CAP058S	3 CAP059S	4 CAP770S	5 CAP500S	6 CAP999S	7 CAP110G	8 CAP058G		
	色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色		4	4	4以上	4	4	4	4	4以上	4	4	
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染		5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	4-5	4-5
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5
			アルカリ	変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			湿潤		4-5	4-5	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	4-5	4	4-5	
水(級)		JIS L 0846	変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
	液汚染		5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き	大丸法I法	液汚染		5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		汚染														

染色堅牢度	試験項目		試験方法		生地		9 CAP059G	10 CAP770G	11 CAP500G	12 CAP999G	13	14	15	16	
	色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色		4以上	4	4	4	4	4以上				
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5					
			汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
			液汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4			
				汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4			
			アルカリ	変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5					
			湿潤		3-4	4-5	4-5	4-5	4						
水(級)		JIS L 0846	変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5					
	汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5						
	液汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5						
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5						
		汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5						
		液汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5						
色泣き	大丸法I法	液汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5						
		汚染													

備考

生見本	依頼者指定項目							
	1 オフホワイト(シルバー)	2 グレー空(シルバー)	3 Dグレー空(シルバー)	4 チャコール(シルバー)	5 ネイビー(シルバー)	6 ブラック(シルバー)	7 オフホワイト(ゴールド)	8 グレー空(ゴールド)
	9 Dグレー空(ゴールド)	10 チャコール(ゴールド)	11 ネイビー(ゴールド)	12 ブラック(ゴールド)	13	14	15	16

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	品名	1/7.4 CAPELLA カペラ 品番 BS0037 色数 12点
依頼書記載混用率(%)	ウール	100
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2024年8月23日	
発行	2024年9月6日 報告書No. TO-2407897-①	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

